

HS-DÄMMER® 35

Beschreibung

HS-Dämmert[®] 35 ist ein Spezialbindemittel, das sich wegen seiner einfachen Verarbeitbarkeit hervorragend zur Verfüllung unterirdischer Hohlräume aller Art eignet. Er zeichnet sich neben seinem ausgezeichneten Fließvermögen auch durch seine hohe Sulfatwiderstandsfähigkeit sowie niedrige Hydratationswärme aus.

Produktkenndaten

W/F-Wert		0,67	0,70	0,82
Konsistenzbereich		pumpfähig	fließfähig	gut fließfähig
Druckfestigkeit (in Anlehnung an DIN EN 196)				
nach 3 Tagen	[MPa]	1,0	0,8	0,4
nach 7 Tagen	[MPa]	3,5	3,3	2,7
nach 28 Tagen	[MPa]	8,2	7,7	5,6
Rezeptur				
Wasser	[l/m ³]	645	657	690
HS-Dämmert 35	[kg/m ³]	962	939	841
Suspensionsdichte	[kg/m ³]	1.607	1.596	1.531
Wasser je 25 kg Sack	[l]	16,75	17,5	20,5

Stand: Juli 2023

Seite 1 von 1

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Diese – wie auch Aufzeichnungen über sonstige „Eignungsversuche“ – dienen dazu, Erkenntnisse über die grundsätzliche Eignung unseres Produktes in Bezug auf den Einsatzzweck zu gewinnen. Die Angaben sind nicht – auch nicht im Fall einer projektbezogenen Untersuchung – als Eigenschaftszusicherung mit der Folge zu verstehen, dass wir für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und / oder Eigenschaften verantwortlich gemacht werden können. Unsere Erkenntnisse entbinden den Auftraggeber deshalb nicht von eigenen orientierenden Versuchen und eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Heidelberg Materials AG

Zur Anneliese 7
59320 Ennigerloh
Telefon +49 2524 29-51700
Telefax +49 2524 29-51715

